

ТРУБКИ **ТИЛИТ**[®]

СУПЕР ПРОТЕКТ

ГОСТ Р56729-2015



НОВИНКА

13^{мм}
ТОЛЩИНА
СТЕНКИ



✓ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ



✓ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

✓ ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект (в бухтах длиной 10 м)

Внутренний диаметр изоляции, мм	Марка, цвет покрытия и типоразмер	
	4 мм	4 мм
	Супер Протект С (синий)	Супер Протект К (красный)
15	15/4-10	15/4-10
18	18/4-10	18/4-10
22	22/4-10	22/4-10
28	28/4-10	28/4-10
35	35/4-10	35/4-10

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект (длина 2 м)

Внутренний диаметр изоляции, мм	Марка, цвет покрытия и типоразмер					
	6 мм	9 мм	13 мм	6 мм	9 мм	13 мм
	Супер Протект С (синий)			Супер Протект К (красный)		
15	15/6-2	15/9-2		15/6-2	15/9-2	
18	18/6-2	18/9-2	18/13-2	18/6-2	18/9-2	18/13-2
22	22/6-2	22/9-2	22/13-2	22/6-2	22/9-2	22/13-2
28	28/6-2	28/9-2	28/13-2	28/6-2	28/9-2	28/13-2
35	35/6-2	35/9-2		35/6-2	35/9-2	

НОВИНКА

НОВИНКА

ВИД УПАКОВКИ:



Гофрокороб



Полиэтиленовая пленка

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

Изделия с толщиной стенки 4 мм выпускаются в виде трубки длиной 10 м, свернутой в бухту, фиксированную пропиленовой лентой. Бухты упаковываются в гофрокороба. Изделия с толщиной стенки 6, 9, 13 мм выпускаются в виде трубок длиной 2 м, упакованных в полиэтиленовый рукав или гофрокороб.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +95
Теплопроводность, λ Вт/(м·°С)	0,040
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц	29,6/29,1
Экологическая безопасность	не содержит хлорфторуглеродов
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести
Срок службы, лет, не менее	25
Группа горючести	Г1